



KÖSTER BD 50 Primer - Amorsă

Fisa Tehnica / Articol Numarul B 190 005

Issued: 2016-10-06

Impermeabilizare elastică , fără solvenți, pentru camere ude și umede sub placaje ceramice.

Caracteristici

KÖSTER BD 50 Primer este un grund fluid, solubil în apă pe bază de butadien-styrol. KÖSTER BD 50 Primer reduce absorbția substraturilor minerale. KÖSTER BD 50 Primer este fără solvent, plastifianți și filler (materiale de umplere).

Date Tehnice

Temperatura de aplicare	min + 5 °C
Densitate	1.03 g / cm ³
Suprafața	curată, puțin lipicioasă
Aplicarea următorului strat	dupa approx. 3 ore

Domenii de Aplicare

KÖSTER BD 50 Primer este destinat pentru aplicarea pe substraturi absorbante uscate sau umede. Reduce absorbția substratului și crește duritatea lui. Este transparent după uscare. Suprafața este puțin lipicioasă. KÖSTER BD 50 Primer este rezistent la apa ceea ce înseamnă că după aplicare nu se spală și rămâne chiar dacă este plouat. KÖSTER BD 50 Primer este grundul pentru KÖSTER BD 50 și face parte din sistemul KÖSTER BD

Strat suport

Suportul trebuie să fie lipsit de ulei și de praf , precum și lipsit de particule libere. Substraturile foarte murdare trebuie curățate cu ajutorul unui agent de curățare adecvat. Dacă este necesar, curățați substratul prin sablare .

Aplicare

KÖSTER BD 50 Primer poate fi aplicat cu pensula sau poate fi pulverizat. În timpul întăririi temperatura mediului înconjurător și a substratului nu trebuie să scadă sub + 5 ° C . Stratul de grund poate fi calcat după 3 ore , iar stratul următor poate fi, de asemenea, aplicat după 3 ore (temperatura mediului : aprox. + 20 ° C).

Consum

approx. 0.05 - 0.1 kg/m²; în funcție de stratul suport
Aproximativ 100 g / m² pentru suprafețele ușor absorbante.(Beton turnat, plăci din fibre de ciment, sape de ciment)

Aproximativ 250 g/m² pentru substraturile cu o putere mare de absorbție (var, gresie, beton cu greutate redusă, tencuieli de gips etc)

Curățare

Curățați uneltele imediat după ce le folosiți cu apă.

Impachetare

B 190 005 5 kg canistră

Depozitare

Materialele se depozitează în locuri răcoroase dar ferite de îngheț. În ambalaje sigilate minim 12 luni.

Siguranța

Purtați ochelari de protecție în timpul prelucrării materialului. Respectați normele de reglementare guvernamentale de siguranță atunci când prelucrați materialul.

Produse înrudite

KÖSTER BD 50 - Material hidroizolant	Numar articol B 290 010
KÖSTER BD Flexible Tile Adhesive - Adeziv flexibil pentru plăci ceramice	Numar articol B 540 025
KÖSTER BD Flex Tape K 120 - BD Bandă elastică	Numar articol B 931
KÖSTER BD Inside Corner - BD Colț interior	Numar articol B 932 001
KÖSTER BD Outside Corner - BD Colț exterior	Numar articol B 933 001
KÖSTER BD Wall Sleeve - BD Manșon perete	Numar articol B 934 001
KÖSTER BD Floor Sleeve - BD Manșon pardoseală	Numar articol B 935 001

Informațiile conținute în această fișă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre și pe experiența noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obținute în condiții definite. Aplicarea corectă și, prin urmare, eficiența și de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a condițiilor specificate ale site-ului de construcție și pentru rezultatele finale ale procesului de construcție. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menționate aici privind cazurile standard. Specificațiile făcute de către angajații noștri sau de reprezentanții care depășesc specificațiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare și instalare, orientările tehnice și normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanență. Garanția poate fi aplicată și, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termenilor și condițiilor noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă și de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.