



KÖSTER Joint Sealant FS-H - Etanșant rost FS-H

Testare Certificata Oficial, OMTL, Hanovra - rezistenta la motorina

Etansant de rosturi polisulfidic, elastic, bicomponent, auto-nivelant

	<p>KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 17 J 231 EN 14188-2 Negru KÖSTER Joint Sealant FS-H Material pentru rosturi, aplicat la rece pentru străzi, punți de poduri, locuri de parcare etc.</p>
Capacitatea de aderență și alungire	Modul de tensiune la alungire de 100% a + 23 °C ≥ 0.15 MPA a - 20 °C ≤ 0.6 MPA
Capacitatea de aderență	fara esec a - 20 °C ≤ 0.6 MPa
Impermeabilitatea la apa	Modul de tensiune la alungire de 100% a + 23 °C ≥ 0.15 MPA a - 20 °C ≤ 0.6 MPA fara esec la -20 °C ≤ 0.6 MPa
Rezistența la deformare	Rezistența ≥ 70% Pierdere din volum ≤ 5%
Durabilitatea impermeabilității la apă sub atac chimic	Trecut
Durabilitatea tuturor proprietăților mandatate împotriva îmbătrânirii	Schimbarea modulului de tensiune la alungire de 100% ≤ +/- 20%
Rezistența la flacăra directă	Trecut

Culoare	negru
Raportul de amestecare in greutate	100 : 8 (A : B)
Punerea in opera	aprox. 2 ore (+ 20 °C, 50 % umiditate relativa.)
Timp de intarire	aprox. 24 ore (+ 23 °C, 50 % umiditate relativa)
Consistenta	turnabil, auto-nivelant
Gravitatea specifica	aprox. 1.65 kg / l
Duritate -A muchie	aprox. 35
Capacitatea de retractare	≥ 80 %
Deformarea totala permisa	aprox. 25 %
Temperatura de aplicare	+ 5 °C pana la + 40 °C
Aplicarea maxima la inclinare	2 %

Domenii de Aplicare

KÖSTER Joint Sealant FS-H poate fi utilizat pentru a sigila permanent elastic, rosturie orizontale la constructiile subterane, fisuri in subsoluri, fundatii de cladiri, rosturile din statiile de epurare a apelor uzate, garaje, tuneluri etc.

Aplicare

Flancurile rosturilor trebuie sa fie curate, solide, fara grasime si praf. Substraturile trebuie sa fie amorsate cu KÖSTER FS-Primer 2C.

Se amesteca in totalitate ambele componente folosind un amestecator cu viteza redusa pana cand se ajunge la o consistenta omogena (cel putin 3 minute). Rosturile sunt umplute in aproximativ 2 ore dupa amorsare cu un pistol de chituire si poate fi netezit cu gletiera , spatula sau o unealta cu o margine dreapta.

Consum

aprox. 1.6 kg/l gol

Latime rost in mm	10	15	20	25	30	35
Grosimea agentului de etansare comun (in mm)	8	10	12	15	18	20
Deviatia permisa (in mm)	+/-2	+/-2	+/-2	+/-3	+/-3	+/-4
Distanța rosturilor permisa in m	2-4	2-6	4-7	5-8	6-9	7-10
Consum kg / m	0,13	0,25	0,40	0,62	0,89	1,10

Caracteristici

KÖSTER Joint Sealant FS-H este un etansant de rosturi polisulfidic, elastic conform cu DIN 18540 pentru etansarea rosturilor in zone orizontale. Cand este complet uscat, KÖSTER Joint Sealant FS-H este un material de etansare elastic - cauciucat, cu o capacitate mare de incarcare mecanica, rezistent la apa, apa de mare, solutii saline, benzeni si uleiuri minerale. Este rezistent la radacinile plantelor, nu putrezește si are o foarte buna retractie elastica.

Date Tehnice

Informațiile conținute în această fișă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre și pe experiența noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obținute în condiții definite. Aplicarea corectă și, prin urmare, eficiență și de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a condițiilor specificate ale site-ului de construcție și pentru rezultatele finale ale procesului de construcție. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menționate aici privind cazurile standard. Specificațiile făcute de către angajații noștri sau de reprezentanții care depășesc specificațiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare și instalare, orientările tehnice și normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanență. Garanția poate fi aplicată și, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termenilor și condițiilor noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă și de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.

J - Închiderea rosturilor

Curatare

Imediat dupa utilizare cu KÖSTER Universal Cleaner.

Impachetare

J 232 004 4 kg pachet combinat

Depozitare

Depozitati materialul in locuri uscate si ferite de inghet. In ambalaje originale, sigilate pentru minim 6 luni.

Siguranta

Purtati ochelari si masca de protectie in timp ce lucrati cu materialul.

Produse inrudite

KÖSTER FS Primer 2C	Numar articol J 139 200
KÖSTER Joint Sealant FS-V - Etașant rost FS-V	Numar articol J 231
KÖSTER Joint Sealant FS-V grey	Numar articol J 233
KÖSTER Joint Sealant FS-H grey	Numar articol J 234
KÖSTER Universal Cleaner	Numar articol X 910 010

Informațiile conținute în această fișă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre și pe experiența noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obținute în condiții definite. Aplicarea corectă și, prin urmare, eficiență și de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a condițiilor specificate ale site-ului de construcție și pentru rezultatele finale ale procesului de construcție. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menționate aici privind cazurile standard. Specificațiile făcute de către angajații noștri sau de reprezentanții care depășesc specificațiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare și instalare, orientările tehnice și normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanență. Garanția poate fi aplicată și, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termenilor și condițiilor noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă și de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstr. 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. Romania 0724 046 115•
E-Mail: office@koster.com.ro - Internet: www.koster.com.ro