



KÖSTER Restoration Plaster White - Tencuială de restaurare Alba

- Raport de testare conform DIN EN 998-1, MPA BAU Hannover

- Raport de testare conform fisei tehnice WTA 2-9-04/D, MFPA Leipzig 2013

Tencuială de restaurare alba, rezistentă la săruri minerale și umiditate, pentru utilizare la interior și exterior

	
KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 13 M 662 EN 998-1:2010 Tencuiala restaurare (R) EN 998-1:2010 ZA.1	
Rezistența la compresiune 28 zile	CS II
Absorbția de apă a capilarelor	> 0.3 kg/m ² după 24 ore
Rezistența la tracțiune	0.05 N/mm ² tipul defectelor A
Densitatea mortarului uscat	1.05 kg/dm ³
Adâncimea penetrării apei	≤ 5 mm
Permeabilitatea coeficientului	la p 15
vaporii de apă	
Reacția la foc	A1

Caracteristici

KÖSTER Tencuială de Restaurare Alb este o tencuială rezistentă la săruri și presiune, pentru restaurarea substraturilor puternic afectate de umiditate și săruri. Datorită porozității ridicate și proprietăților hidrofobe KÖSTER Tencuială de restaurare Alb permite uscarea fără producere de daune și eliminarea sărurilor din zidărie, chiar și în cazul elementelor ce prezintă conținut mare de săruri. Astfel sunt îmbunătățite proprietățile izolatoare ale peretelui și ajută la prevenirea formării condensului. KÖSTER Tencuială de restaurare Alb nu conține elemente de umplutură ușoare, astfel că nu necesită un tratament al suprafeței înainte de aplicarea unor vopsele care permit peretelui să respire sau a tapetului, care este deschis difuziei vaporilor.

Date Tehnice

Densitatea mortarului proaspăt	1.3 kg / l
Porozitatea mortarului proaspăt	34 V-%
Rezistența la compresiune (7 zile)	>5 N / mm ²
Rezistența la întindere prin	> 2.5 N / mm ²
inconvoiere (28 zile)	
Porozitatea tencuielii întărite	aprox. 41 Vol.-%
Timp necesar pentru setare	aprox. 3 ore
Timp de lucru (23 °C, 65 % RH)	aprox. 30 minute
Modul de elasticitate	> 6000 N / mm ²
Marimea maxima a agregatului	aprox. 1.5 mm
Temperatura minima de aplicare	+ 5 °C
Necesarul de apa pentru 25 kg sac	3.1 - 3.6 l

Domenii de Aplicare

KÖSTER Tencuială de restaurare Alb este potrivit pentru repararea

elementelor de zidărie deteriorate de umiditate și săruri, de asemenea după instalarea barierelor orizontale cu KÖSTER Crisin® 76, KÖSTER Mautrol®, KÖSTER Mautrol® 2C, sau KÖSTER Mautrol® Flex 2C. Poate fi aplicat pentru reducerea formării condensului după impemeabilizarea camerelor cu umiditate mare, prin folosirea șlamurilor minerale precum KÖSTER KD-System sau KÖSTER NB 1 Gri.

KÖSTER Tencuială de restaurare Alb poate fi folosit de asemenea ca tencuială exterioară hidrofugă. În cazul aplicării exterioare recomandăm aplicarea produsului KÖSTER Mortar de reparații în zona bazei, la aproximativ 30 cm. deasupra nivelului solului.

Strat suport

Substraturi potrivite sunt betonul, zidăria din cărămidă, piatră naturală, BCA, cărămidă cu goluri, zidărie mixtă, etc., șlamuri de etanșare precum KÖSTER NB 1 Gri, KÖSTER NB 2 Alb, sau KÖSTER KD-System. Particulele neaderente și eflorescențele datorate sărurilor ar trebui îndepărtate mecanic înainte de începerea restaurării. Înainte de aplicare KÖSTER Tencuială de restaurare Alb, substratul este amorsat cu KÖSTER Polysil® TG 500 cu consum minim de 120 g / m². Aplicați KÖSTER Polysil® TG 500 până la saturarea suprafeței. În cazul unor substraturi puternic absorbante consumul poate fi de până la 250 g / m². Substraturile tratate anterior cu Pasta de hidroizolare KÖSTER NB nu necesită aplicarea ulterioară a KÖSTER Polysil TG 500. Substraturile pe bază de gips nu sunt potrivite, astfel încât gipsul ar trebui îndepărtat.

Aplicare

Pregătirea unui „șpritz” de ciment

Un strat de „șpritz” de ciment este un șlam fin folosit ca punte de legătură între substrat și tencuiala de restaurare.

KÖSTER Restoration Plaster Key este aplicat pe substrat cu o pensula sau mistrie (consum aprox. 4-6 kg/m²), astfel încât stratu de amorsa pentru tencuiala sa nu depășească 5 mm și să acopere aproximativ 50% din suprafața. După întărire (aprox. 30 până la 60 de minute) se poate aplica Tencuiala de restaurare. Amorsa poate fi realizată și din Tencuiala de restaurare Alba KÖSTER cu adăugarea de max 10% de Emulsie SB KÖSTER, emulsie ce se adaugă în apa de amestecare (Consum aprox. 3kg/m²)

Amestecare

Un sac, 25 kg este amestecat cu 2.8 l în 3.3 l de apă curată. Se pune 2.5 l de apă curată într-un vas de amestecare și adăugați pudra în porții în timp ce se amestecă continuu folosind un agitator mecanic cu rotații lente (sub 400 rpm). Se adaugă apa rămasă în porțiuni atât cât este

Informațiile conținute în această fișă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre și pe experiența noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obținute în condiții definite. Aplicarea corectă și, prin urmare, eficiența și de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a condițiilor specificate ale site-ului de construcție și pentru rezultatele finale ale procesului de construcție. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menționate aici privind cazurile standard. Specificațiile făcute de către angajații noștri sau de reprezentanții care depășesc specificațiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare și instalare, orientările tehnice și normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanență. Garanția poate fi aplicată și, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termenilor și condițiilor noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă și de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.

necesar este necesar pentru a obține consistența dorită și se amestecă până când tencuiala are o textură omogenă. Timpul de amestecare este de 3 minute după ce toată pulberea a fost adăugată în lichid.

Direct, după ce se amorsează substratul cu KÖSTER Polysil TG 500, tencuiala de restaurare este aplicată (consum: aproximativ 3 kg / m²). După un timp de așteptare de 24 de ore se aplică KÖSTER Restoration Plaster White. Tencuiala este în mod normal aplicată în 2 straturi cu o grosime totală a stratului de 2.5 cm; stratul trebuie să fie de cel puțin 2 cm. După distribuirea tencuielii pe substrat, acesta se uniformizează cu un dreptar sau un freton lung. O dată ce tencuiala începe să prizeze, aceasta este netezită cu o drisca. Dacă trebuie aplicat mai multe straturi, primul strat este zărit foarte bine pentru a rămâne rugos, imediat după ce a început să intre în priză.

Suprafețele interioare pot fi finisate cu ajutorul KÖSTER Fine Plaster. KÖSTER Fine Plaster trebuie să fie aplicat fie în termen de 48 de ore de la aplicarea ultimului strat de KÖSTER Restoration Plaster White sau după ce tencuiala de restaurare s-a întărit timp de 28 de zile. Vopseaua poate fi aplicat după 7 zile.

Restaurare împotriva creșterii umidității în capilaritatea zidurilor

Înainte de restaurarea zonelor folosind KÖSTER Restoration Plaster System, bariera împotriva umidității capilare (umiditate capilară în perete) trebuie să fie completă. Pentru aceasta urmați datele din fișele tehnice: KÖSTER Mautrol, KÖSTER Mautrol 2C, KÖSTER Mautrol Flex 2C sau KÖSTER Crisin 76. Imediat după închiderea gaurilor forate cu KÖSTER KB-Fix 5, substratul se tratează cu KÖSTER Polysil TG 500 pentru a îi crește soliditatea și rezistența la contaminarea cu saruri minerale (consum minim este de 120 g / mp, în cazul substraturilor puternic absorbante de până la 250 g / mp). Imediat după aceea, se aplică Restoration Plaster Key (Consum: cca 3 kg / m²), peste care - după încă 24 de ore timp de așteptare - KÖSTER Restoration Plaster White se aplică într-unul sau două straturi cu o grosime minimă de 2,0 cm.

Reducerea formării condensului (măsurile ulterioare atunci când se utilizează KÖSTER KD-System și KÖSTER NB 1 Gri)

Hidroizolația împotriva apei sub presiune sau care curge activ este realizată folosind KÖSTER KD System. Aproximativ după 24 de ore după terminarea hidroizolării, se aplică Restoration Plaster Key. După încă 24 de ore, KÖSTER Restoration Plaster White poate fi aplicat peste Restoration Plaster Key. După netezire și de întărire, suprafața tencuielii de restaurare poate fi acoperită cu vopsele și tapet, care sunt deschise la difuzia vaporilor de apă, fără tratare prealabilă suplimentară. Atunci când trebuie să se impermeabilizeze față de apă fără presiune și apă sub presiune dar fără scurgeri active se utilizează KÖSTER NB 1 Gri și KÖSTER Polysil TG 500 iar tencuiala de restaurare este aplicată direct pe ultimul strat crud, fără aplicarea prealabilă a spritului.

Tratament ulterior

Dacă tratarea ulterioară este solicitată sau dorită, datorită spre exemplu a condițiilor din șantier: mediu de aplicare foarte uscat, tencuiala poate fi tratată conform practicii generale referitoare la mortare, cum ar fi acoperirea suprafeței cu o folie subțire din polietilena.

Consum

aprox. 12 kg/m² per cm grosime strat

Pe suprafețe denivelate, ar trebui luat în considerare un consum adițional pentru nivelarea suprafeței.

Curățare

Curățați instrumentele de lucru imediat după utilizare cu apă.

Impachetare

M 662 025

25 kg sac

Depozitare

Depozitați materialul în zone uscate. În ambalajele originale sigilate, materialul poate fi depozitat pentru minim 12 luni.

Siguranță

Purtați mănuși și ochelari de protecție în timpul punerii în operă a materialului. Respectați toate reglementările de siguranță guvernamentale, de stat și locale atunci când procesați materialul.

Altele

Fisurile de contracție / fisurile fir de par nu sunt un defect, deoarece sunt inofensive și nu afectează proprietățile sistemului. KÖSTER Restoration Plasters conțin nisip de cuarț care, ca materii prime naturale, pot conține urme de pirită sau alte incluziuni.

Produse înrudite

KÖSTER KB-Fix 5	Numar articol C 515
KÖSTER Polysil TG 500	Numar articol M 111
KÖSTER Amorsă pentru Tencuiala de Restaurare	Numar articol M 154 025
KÖSTER Mautrol Liquid Sealant - Mautrol	Numar articol M 241
Etanșant Lichid	
KÖSTER Mautrol 2C - Mautrol Bicomponent	Numar articol M 261
KÖSTER Mautrol Flex 2C - Mautrol Flex Bicomponent	Numar articol M 262 020
KÖSTER Crisin Cream - Crisin cremă	Numar articol M 278
KÖSTER Crisin 76	Numar articol M 279
KÖSTER Fine Plaster - Tencuială fină	Numar articol M 655 025
KÖSTER Facade Cream - Cremă pentru hidrofobizarea fațadelor	Numar articol P 200
KÖSTER Renovation Paint White - Vopsea pentru Renovare Albă	Numar articol P 260 010
KÖSTER KD System - KD Sistem	Numar articol W 219
KÖSTER NB 1 Grey - NB 1 Gri	Numar articol W 221 025
KÖSTER Repair Mortar - Mortar de reparații	Numar articol W 530
KÖSTER Waterstop	Numar articol W 540 015
KÖSTER SB Bonding Emulsion - Amorsă universală și aditiv elastifiant pentru mortare	Numar articol W 710
KÖSTER NB 1 Flex	Numar articol W 721

Informațiile conținute în această fișă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre și pe experiența noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obținute în condiții definite. Aplicarea corectă și, prin urmare, eficiența și de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a condițiilor specificate ale site-ului de construcție și pentru rezultatele finale ale procesului de construcție. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menționate aici privind cazurile standard. Specificațiile făcute de către angajații noștri sau de reprezentanții care depășesc specificațiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare și instalare, orientările tehnice și normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanență. Garanția poate fi aplicată și, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termenilor și condițiilor noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă și de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.