




KÖSTER Restoration Plaster White/Fast - Tencuială de restaurare Alb/Rapid

- Raport de încercare conform DIN EN 998-1, MPA BAU Hannover

Tencuiala de restaurare alba cu setare rapida rezistenta la umezeala si saruri minerale, utilizat pentru interior si exterior

	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 13 M 663 EN 998-1:2010 Tencuiala restaurare (R) EN 998-1:2010 ZA.1
	Rezistenta la compresiune 28 zile CS II Absorbția de apă a capilarelor > 0.3 kg/m ² după 24 ore Rezistența la tracțiune 0.41 N/mm ² tipul defecțiunilor B Densitatea mortarului uscat 1.45 kg/dm ³ Adâncimea penetrării apei ≤ 5 mm Permeabilitatea coeficientului la vaporii de apă μ 15 Reactia la foc A1

Caracteristici

KÖSTER Restoration Plaster White/Fast este o tencuiala de restaurare cu priza rapidă, rezistentă la saruri minerale, apă cu presiune, pentru restaurarea substraturilor puternic umede și infestate cu saruri minerale. Datorită porozității ridicate și fiind hidrofob, KÖSTER Restoration Plaster White/Fast permite uscarea liberă și ieșirea cu ușurință a sarurilor minerale din masa zidărilor, chiar și în cazul unui conținut ridicat de saruri minerale. Aceasta tencuiala îmbunătățește proprietățile termoizolante ale peretelui și, prin urmare, ajută la prevenirea formării condensului. KÖSTER Restoration Plaster White/Fast nu conține materiale de umplură ușoare și, prin urmare, nu necesită nici un tratament suplimentar de suprafață înainte de aplicarea vopselelor sau tapetului deschis la difuzia vaporilor de apă.

Date Tehnice

Porozitatea mortarului proaspăt	> 28 V-%
Porozitatea amestecului uscat	> 40 V-%
Rezistența la compresiune (28 zile)	> 8 N / mm ²
Rezistență la rupere la încovoiere (28 zile)	> 3 N / mm ²
E-Modul	> 7000 N/mm ²
Timp de setare	aprox. 30 minute
Consum de apă pentru 30 kg sac	4.0 - 4.2 l

Domenii de Aplicare

KÖSTER Restoration Plaster Alb/ Rapid este adecvat pentru repararea zidărilor deteriorate de umiditate și de săruri minerale de asemenea, după instalarea unei bariere orizontale cu KÖSTER Crisin 76 Concentrat, KÖSTER Mautrol, KÖSTER Mautrol 2C sau KÖSTER Mautrol Flex 2C. În special pentru a fi utilizate în sistemul de restaurare

rapidă KÖSTER, care este format din KÖSTER Mautrol Flex 2C, KÖSTER NB 1 Rapid și KÖSTER Restoration Plaster White/Fast. Acesta este utilizat în principal pentru proiecte mici unde în zona de impermeabilizare și de restaurare este necesară o succesiune rapidă a etapelor de lucru. Acesta poate fi aplicat pentru a reduce formarea condensului după hidroizolarea camerelor cu umiditate ridicată cu ajutorul slamurilor de etanșare minerală, cum ar fi KÖSTER KD-System sau KÖSTER NB 1 Grey. KÖSTER Restoration Plaster White/Fast poate fi de asemenea utilizat ca tencuială exterioară, decorativă, impermeabilă. În cazul aplicării exterioare recomandăm aplicarea KÖSTER Repair Mortar pe suprafața de bază până la 30 cm deasupra nivelului solului.

Strat suport

Substraturile adecvate includ betonul, zidăria din cărămidă, piatră naturală, blocuri din beton poros, cărămidă eficientă, zidărie mixtă, etc, slamuri de etanșare, cum ar fi KÖSTER NB 1 Grey, KÖSTER NB 2 White, sau KÖSTER KD-System. Înainte de aplicarea KÖSTER Restoration Plaster White/Fast, substratul este amorsat cu KÖSTER Polysil TG 500 cu un consum minim de 120 g / mp. Se aplică KÖSTER Polysil TG 500 până când suprafața este saturată. În cazul suprafețelor puternic absorbante, consumul poate fi de până la 250 g / mp. Particulele libere și eflorescențele de sare minerală trebuie să fie îndepărtate mecanic la începutul restaurării. Substraturile care conțin gips nu sunt substraturi adecvate și gipsul trebuie îndepărtat.

Aplicare

Un sac 30 kg este amestecat cu 4,0 l până la 4,2 litri de apă potabilă curată. Se pun 3.7 litri de apă într-un vas de amestecare curat și se adaugă pulbere în porțiuni timp ce se amestecă continuu, folosind o viteză lentă mixer mecanic (sub 400 rpm). Adăugați în porțiuni o parte din apa rămasă după cum este necesar pentru a obține consistența dorită și se amestecă până când mortarul are o textură omogenă. Timpul de amestecare este de 3 minute după ce toată pulberea a fost adăugată la lichid.

Imediat după amorsarea substraturii cu KÖSTER Polysil TG 500 este aplicat Restoration Plaster Key (consum: aprox. 3,5 - 4 kg / m²). După 30 de minute până la o oră de timp de așteptare se aplică KÖSTER Restoration Plaster White/ Fast. Tencuiala se aplică de obicei în două straturi cu o grosime totală strat de aprox. 2,5 cm; grosimea trebuie să fie de cel puțin. 2 cm. După turnare, tencuiala de pe substrat este încercat folosind o margine de pană, o margine dreaptă, o spatula sau mistrie lungă. Odată ce tencuiala începe să se stabilească se netezește cu ajutorul spatulei. Nu folosiți o pâslă sau un burete plutitor pentru a netezi suprafața. Nu se umezește suprafața după flotarea inițială. În cazul în care urmează să fie aplicate mai multe straturi de tencuială, stratul inferior este uniformizat temeinic prin zgâriere, imediat

Informațiile conținute în această fișă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre și pe experiența noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obținute în condiții definite. Aplicarea corectă și, prin urmare, eficiența și de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a condițiilor specificate ale site-ului de construcție și pentru rezultatele finale ale procesului de construcție. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menționate aici privind cazurile standard. Specificațiile făcute de către angajații noștri sau de reprezentanții care depășesc specificațiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare și instalare, orientările tehnice și normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanență. Garanția poate fi aplicată și, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termenilor și condițiilor noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă și de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.

după ce a început să se stabilească.

Suprafețele interioare pot fi atenuate cu ajutorul KÖSTER Fine Plaster. KÖSTER Fine Plaster trebuie să fie aplicată fie în termen de 48 de ore de la aplicarea ultimului strat de KÖSTER Restoration Plaster 2 Fast sau după ce tencuiala de restaurare s-a întărit timp de 28 de zile.

Tratament ulterior

În cazul în care, după tratamentu este necesar sau se dorește, de exemplu, din cauza condițiilor foarte uscate, tencuiala poate fi tratată în conformitate cu practica generală pentru mortare, cum ar fi acoperirea cu o foaie subțire de PE.

Consum

aprox. 12 kg/m² per cm grosime de strat

Pe suprafețe inegale poate fi necesar un consum suplimentar pentru nivelarea suprafeței.

Curatare

Se curata uneltele imediat dupa utilizare cu apa

Impachetare

M 663 030 30 kg sac

Depozitare

Depozitati materialul in locuri uscate. In ambalaje originale, sigilate poate fi depozitat pentru cel putin 12 luni

Siguranta

Purtați mănuși și ochelari de protecție atunci când se prelucreaza materialul. Respectați toate reglementarile de siguranta guvernamentale, locale de stat atunci când se prelucreaza materialul.

Produse inrudite

KÖSTER Polysil TG 500	Numar articol M 111
KÖSTER Mautrol Liquid Sealant - Mautrol- Etanșant Lichid	Numar articol M 241
KÖSTER Crisin 76 Cream	Numar articol M 278
KÖSTER Crisin 76 Concentrate	Numar articol M 279
KÖSTER Fine Plaster	Numar articol M 655 025
KÖSTER Facade Cream - Cremă pentru hidrofobizarea fațadelor	Numar articol P 200
KÖSTER Silicone Paint White - Vopsea Siliconică Albă	Numar articol P 260 010
KÖSTER NB 1 Grey - NB 1 Gri	Numar articol W 221 025
KÖSTER NB 2 White - NB 2 Alb	Numar articol W 222 025
KÖSTER NB 1 Fast- NB 1 Rapid	Numar articol W 223 025
KÖSTER NB Elastic Grey - NB Elastic Gri	Numar articol W 233 033
KÖSTER NB Elastic 1C White - NB Elastic Monocomponent Alb	Numar articol W 234 033
KÖSTER Repair Mortar - Mortar de reparații	Numar articol W 530 025
KÖSTER SB Bonding Emulsion - Amorsă universală si aditiv elastifiant pentru mortare	Numar articol W 710
KÖSTER NB 1 Flex	Numar articol W 721 008

Informațiile conținute în această fișă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre și pe experiența noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obținute în condiții definite. Aplicarea corectă și, prin urmare, eficiență și de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a condițiilor specificate ale site-ului de construcție și pentru rezultatele finale ale procesului de construcție. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menționate aici privind cazurile standard. Specificațiile făcute de către angajații noștri sau de reprezentanții care depășesc specificațiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare și instalare, orientările tehnice și normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanență. Garanția poate fi aplicată și, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termenilor și condițiilor noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă și de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.