



KÖSTER Silicone Paint White - Vopsea Siliconică Albă

Rășină siliconică pentru zugraviri interioare și exterioare, suprafețe tencuite și acoperite cu tencuieli minerale.

Caracteristici

Vopsea pentru fațade hidrofoba, pe baza de silicon, mata, solubila in apa, cu intensificatori de aderență și efect special de respingere a apei. Se usuca într-un un finisaj neted și are o suprafața cu o impermeabilitate ridicată la difuzia vaporilor.

Date Tehnice

EN ISO 1062-3	Clasa III
EN ISO 7783-2	Clasa II
sd-valoare	aproximativ 0.10 m
W24-valoare	aproximativ 0.05 kg / m ² h
Culoare	culorile pot fi ajutate folosind paste pigmentate conventionale.

Domenii de Aplicare

KÖSTER Vopsea siliconică albă este destinată ca strat de acoperire durabil pe suprafețe netede sau aspre ale fațadelor sau tencuielilor. Datorită excelentei permeabilități la difuzia vaporilor este potrivit în special pentru colorarea exterioară a sistemelor KÖSTER Tencuieli speciale de restaurare. Este de asemenea potrivit pentru zidărie aparentă din piatră de calcar, cărămidă și alte substraturi minerale. Aplicabil în domeniul conservării monumentelor istorice, KÖSTER Vopsea siliconică albă oferă protecție optimă substratului clădirii datorită absorbției scăzute de apă și permeabilității ridicate la vaporii. Este de asemenea potrivit pentru interior în cazul în care se dorește o vopsea care să respire, de exemplu după aplicarea KÖSTER Tencuială de restaurare. De notat este faptul că straturile viitoare de acoperire a vopselei pe bază de silicon cu alte tipuri de acoperiri decorative poate fi problematică datorită lipsei de aderență.

Strat suport

Substratul trebuie să fie uniform, solid, curat și uscat. Particulele friabile trebuie îndepărtate și apoi suprafața trebuie netezită și nivelată. KÖSTER Vopsea siliconică albă trebuie să fie aplicată numai după ce substratul este complet uscat (după minim 10 zile). Dacă este necesar, se face un test prealabil.

Aplicare

Vopseaua trebuie agitată bine înainte de aplicare. Poate fi aplicată folosind o pensulă, rolă sau un echipament potrivit de pulverizare. Pentru amorsare, diluați KÖSTER Vopsea siliconică albă cu apa până la 10%. Stratul principal este aplicat după ce stratul amorsă este complet uscat. Nu aplicați vopseaua dacă temperatura exterioară sau

temperatura substratului este mai mică de + 5 °C, sau dacă suprafața care urmează a fi vopsită a fost încălzită de către soare. Timpul de uscare pentru temperatura de + 20 °C și 65% umiditate relativă este de aproximativ 12 ore. Temperaturile mici și umiditatea mare prelungesc timpul de uscare.

Consum

aprox. 0.2 l/m² per strat

Curatare

Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare.

Impachetare

P 260 010 10 l galeata

Depozitare

Depozitați materialul într-un loc uscat, răcoros, dar ferit de îngheț. În ambalajele originale sigilate, poate fi depozitat pentru cel puțin 1 an. Ambalajele desigilate trebuie utilizate la scurt timp după deschiderea lor.

Produse inrudite

KÖSTER Hydrosilicate Adhesive SK - Adeziv hidrosilicatic	Numar articol M 170 020
KÖSTER Restoration Plaster 1 Grey - Tencuială de restaurare Gri	Numar articol M 661 025
KÖSTER Restoration Plaster White - Tencuială de restaurare Alba	Numar articol M 662 025
KÖSTER Restoration Plaster White/Fast - Tencuială de restaurare Alb/Rapid	Numar articol M 663 030
KÖSTER Restoration Plaster White/Light - Tencuială de restaurare Alba/Ușoară	Numar articol M 664 025
KÖSTER Hydrosilicate Board - Placaj Hidrosilicatic	Numar articol M 670

Informațiile conținute în această fișă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre și pe experiența noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obținute în condiții definite. Aplicarea corectă și, prin urmare, eficiența și de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a condițiilor specificate ale site-ului de construcție și pentru rezultatele finale ale procesului de construcție. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menționate aici privind cazurile standard. Specificațiile făcute de către angajații noștri sau de reprezentanții care depășesc specificațiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare și instalare, orientările tehnice și normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanență. Garanția poate fi aplicată și, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termenilor și condițiilor noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă și de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.