



KÖSTER SL Primer - Amorsă

Fisa Tehnica / Articol Numarul SL 189 005

Emis: 2022-08-01

MPA Braunschweig - K-2300/763/16 - Clasificare la reacția la foc conform DIN ISO 13501-1:2010-01

Amorsa profund penetranta pentru suprafete de beton si sape folosita in combinatie cu compusii KÖSTER SL pentru nivelarea podelelor.

Caracteristici

KÖSTER SL Primer este o amorsa transparenta cu vâscozitate redusă pe baza de butadien-stiren, cu o suprafață ușor lipicioasă.

KÖSTER SL Primer reduce gradul de absorbție a suprafețelor minerale precum betonul sau șapele și egalizează gradele diferite de absorbție ale substratului.

KÖSTER SL Primer reduce efectul de formare a bulelor de aer atunci când se lucrează cu produsele autonivelante de acoperire KÖSTER. KÖSTER SL Primer nu conține aditivi, agenți plastifianți sau solvenți. KÖSTER SL Primer este rezistent la apă, nu va fi spălat sau îndepărtat de ploaie după întărire.

Date Tehnice

Temperatura de aplicare	min. + 5 °C
Timpul de uscare	aprox. 3 ore
Densitate	aprox. 1.03 g/cm ³
Culoare	Verde deschis. Se usuca verde transparent

Domenii de Aplicare

KÖSTER SL Primer este o amorsa fara solventi conceputa special pentru suprafetele de beton si sape.

KÖSTER SL Primer consolideaza si intareste substratul.

KÖSTER SL Primer este folosita in combinatie cu compusii KÖSTER SL pentru nivelarea podelelor.

Strat suport

Substratul trebuie sa fie solid si curat, neinfestat cu uleiuri, materiale pe baza de gips, ceara, grasimi, substante de etansare, agenti de intarire, asfalt, vopsea, murdarie, materiale neaderente la suprafata si alti agenti contaminanti care pot intrerupe aderenza la stratul suport. Suprafetele de beton slabe trebuie reconsolidate pentru a redeveni portante.

Nu curatati substratul cu acizi sau substante chimice inaintea instalarii. Substratul poate fi pregatit in functie de necesitate prin sablare, slefuire sau fecare cu periile. Indepartati toata murdaria sau praful prin aspirare. Toate pardoselile trebuie sa fie curate, uscate si sa aiba o temperatura de cel putin + 5° C inainte de aplicare. Nu aplicati peste resturi de adeziv. Nu acoperiti rosturile de dilatare. Rosturile de dilatare trebuie instalate in concordanta cu directivele locale.

Forta la tractiune a substraturilor care sunt supuse traficului trebuie sa aiba o rezistenta la tractiune de 1.5 N/mm². Podelele care urmeaza a fi acoperite cu compusi KÖSTER de nivelare a pardoselilor se vor amorsa cu un material care lasa porii deschisi.

Aplicare

KÖSTER SL Primer poate fi aplicat prin spreiere, pensulare sau cu o rola. Cel mai bine este sa se aplice un strat subtire, nivelant de amorsa folosind o rola scurta cu zimti. Nu lasati zone neacoperite. Evitati

formarea de balti si acumularea de material in exces. Aplicarea prea incarcata, in strat prea gros poate cauza probleme de aderenza la stratul suport. Lasati sa se usuca pana ce culoarea verde deschis devine transparenta. Umiditatea ridicata si temperaturile scazute pot prelungi timpul de uscare. Aplicarea ulterioara de produse cimentoase poate fi facuta dupa uscarea amorsei, in maxim 2 zile.

Consum

50 - 150 g / m², in functie de caracteristicile substratului

Curatare

Curatati sculele cu apa imediat dupa intrebuintare.

Impachetare

SL 189 005 5 kg canistră

Depozitare

Depozitati materialul la minim + 5 °C intr-un loc racoros si uscat. Daca se depoziteaza in canistrelor originale sigilate KÖSTER SL Primer poate fi pastrat pentru minim 12 luni.

Siguranta

Respectati toate reglementarile guvernamentale, statale, si locale cand prelucati materialul.

Produse inrudite

KÖSTER SL Premium	Numar articol SL 280 025
KÖSTER SL	Numar articol SL 281 025
KÖSTER SL Flex	Numar articol SL 284 025
KÖSTER SL Protect	Numar articol SL 286 025

Informațiile conținute în această fișă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre și pe experiența noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obținute în condiții definite. Aplicarea corectă și, prin urmare, eficiență și de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a condițiilor specificate ale site-ului de construcție și pentru rezultatele finale ale procesului de construcție. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menționate aici privind cazurile standard. Specificațiile făcute de către angajații noștri sau de reprezentanții care depășesc specificațiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare și instalare, orientările tehnice și normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanență. Garanția poate fi aplicată și, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termenilor și condițiilor noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă și de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.