



KÖSTER NB 1 Flex

Fisa Tehnica / Articol Numarul W 721 008

Emis: 2017-10-09

Amestec lichid pentru șlamurile de etanșare KÖSTER NB 1 Gri și KÖSTER NB 2 Alb

Caracteristici

KÖSTER NB 1 Flex este o dispersie pe bază de latex (carboxilat stiren-butadiena-latex) el fiind compatibil cu toate tipurile de ciment uzuale.

inițiale sigilate, poate fi depozitat timp de minim 2 ani. Ambalajele desfacute vor fi resigilate ermetic.

Siguranta

A se purta mănuși și ochelari de protecție in timpul procesarii materialului.

Date Tehnice

Continut de substanta uscata	23 ± 1 %
valoarea pH	10.5 - 11.5
Vascozitate	< 100 mPa.s
Tensiunea superficiala	aprox. 50 mN / m
Greutate specifica	aprox. 1.00
Temperatura minima de aplicare	aprox. 0 °C

Produse inrudite

KÖSTER Restoration Plaster 1 Grey - Tencuială de restaurare Gri	Numar articol M 661 025
KÖSTER Restoration Plaster White - Tencuială de restaurare Alba	Numar articol M 662 025
KÖSTER Restoration Plaster White/Fast - Tencuială de restaurare Alb/Rapid	Numar articol M 663 030
KÖSTER NB 1 Grey - NB 1 Gri	Numar articol W 221 025
KÖSTER NB 2 White - NB 2 Alb	Numar articol W 222 025
KÖSTER Brush for liquids - Pensulă/bidinea	Numar articol W 912 001

Domenii de Aplicare

KÖSTER NB 1 Flex

- când este aplicat împreună cu KÖSTER NB 1 Grey sau KÖSTER NB 2 White produce o plastifiere a materialului, devenind astfel mai ușor de aplicat.
- Crește capacitatea de reținere a apei și astfel previne stratul de acoperire de uscare prematură
- Îmbunătățește aderența la substrat
- Crește elasticitatea și rezistența față de substanțele agresive din sol
- Determină o creștere considerabilă a rezistenței la îngheț și la săruri de degivrare
- Reduce permeabilitatea la ulei și solvenți
- Îmbunătățește rezistența împotriva chimicalelor

Aplicare

Materialul se amestecă cu ajutorul unui malaxor cu rotație lentă. În lichidul pre-amestecat KÖSTER NB 1 Flex se adaugă pulberea de KÖSTER NB 1 Grey sau KÖSTER NB 2 White, asigurându-vă că materialul rezultat este omogen, fără cocoloașe.

Consum

aprox. 8 kg pentru 25 kg NB 1 Grey si NB 2 White

Curatare

Curățați instrumentele de lucru imediat după utilizare cu apă

Depozitare

Depozitați materialul în loc răcoros, dar ferit de îngheț. În ambalajele

Informațiile conținute în această fișă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre și pe experiența noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obținute în condiții definite. Aplicarea corectă și, prin urmare, eficiență și de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a condițiilor specificate ale site-ului de construcție și pentru rezultatele finale ale procesului de construcție. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menționate aici privind cazurile standard. Specificațiile făcute de către angajații noștri sau de reprezentanții care depășesc specificațiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare și instalare, orientările tehnice și normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanență. Garanția poate fi aplicată și, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termenilor și condițiilor noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă și de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.